



惠州市富威绝缘材料科技有限公司

地址：惠州市博罗县石湾镇铁场村帅安组冷塘（富威科技园） 电话：0752-6662068 传真：0752-6668513

无碱无蜡玻璃纤维带 Non-alkali glass fiber Tape

性能特点 Performance characteristics	本品采用硅烷型无碱无蜡玻璃纤维纱经机织而成。耐高温，绝缘性、耐腐蚀性好，吸湿少，抗拉力强。适用于作阻燃电缆绕包，各种电机、电器线圈的绑扎。 High temperature resistance, insulation, good corrosion resistance, less moisture absorption, strong tensile strength. Apply to wrap flame retardant cable and all kinds of motor electric coil		
指标名称 Index Name	单位 Unit	指标值 Index value	
厚度 Thickness	mm	(0.10mm、0.13mm、0.15mm、0.17mm、0.20mm、0.25mm) ±0.01mm	
宽幅 Width	mm	(20mm、25mm、30mm、50mm) ±2mm	
长度 Length	m	20—50m/盘	
外观质量 Appearance quality			
指标项目 Name of index		单位 Unit	标准、指标值 Standard、Index value
断经 Warp yarn break	单根断经 Single warp yarn break	mm	≤100
	双根断经 Double warp yarn break	mm	≤30
边不良 edges shortcoming	凹边 concave edge	mm	≤2
	影响使用的松边、紧边、豁边、厚边 loose side, tight side, edge damage and the thick edge	/	无 No
夹杂物 Impurities		/	无 No
污渍 Stains	油污长宽之和 Oil stain (length+width)	mm	≤14
拼段 Joints	每卷允许 Each roll allowed	次	1
化学性能 Chemical properties			
指标项目 Index item		单位 Unit	标准、指标值 Standard、Index value
碱金属氧化物 Alkali metal oxide		%	≤0.8
可燃物含量 Combustible matter content		%	0.6—20
贮存要求 Storage requirements	应贮藏在温度不超过 40℃，干燥、洁净和通风良好的库房中，不得靠近火源、暖气和受日光照射。 Should be stored in room with dry, clean, good ventilation and under temperature 40℃, away from fire, heating and avoid direct sunlight.		
贮存期 Shelf life	由出厂之日算起为 12 个月，超过 12 个月按产品标准检验，合格者仍可使用。 From the date of ex-factory for 12 months, more than 12 months, need to check the quality should be ok before use.		